

CrazyMill Cool Vollradius - Typ B - Schlichten

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

● Sehr gut geeignet | ○ Gut geeignet | ○ bedingt geeignet | ☒ Nicht empfohlen

P	N	S ₃	
M	S ₁	H ₁	
K	S ₂	H ₂	☒

FRÄSEN MIT INTEGRIERTER KÜHLUNG | SCHNITTDATENÜBERSICHT


v_c [m/min]

f_z [mm]



d_{eff} [mm]

Werkstoffgruppe	Werkstoff	Wr.Nr. DIN	Ød1	Ød1	Ød1																					
			v _c	d _{eff}	f _z	v _c	d _{eff}	f _z	v _c	d _{eff}	f _z	v _c	d _{eff}	f _z	v _c	d _{eff}	f _z	v _c	d _{eff}	f _z	v _c	d _{eff}	f _z			
P	Stähle unlegiert Rm < 800 N/mm ²	1.0301 C10																								
		1.0401 C15																								
		1.1191 C45E/CK45	45	0.24	0.006	59	0.31	0.008	74	0.39	0.012	89	0.47	0.014	100	0.63	0.017	140	0.79	0.018	140	0.94	0.020	200	1.18	0.029
		1.0044 S275JR																								
		1.0715 11SMn30																								
	Stähle niedriglegiert Rm > 900 N/mm ²	1.5752 15NiCr13																								
		1.7131 16MnCr5																								
		1.3505 100Cr6	45	0.24	0.005	59	0.31	0.007	74	0.39	0.011	89	0.47	0.013	100	0.63	0.014	140	0.79	0.017	140	0.94	0.019	200	1.18	0.026
		1.7225 42CrMo4																								
		1.2842 90MnCrV8																								
M	Werkzeugstähle hochlegiert Rm < 1200 N/mm ²	1.2379 X153CrMoV12																								
		1.2436 X210CrW12																								
		1.3343 HS6-5-2C	45	0.24	0.005	59	0.31	0.007	74	0.39	0.010	89	0.47	0.011	100	0.63	0.013	140	0.79	0.013	140	0.94	0.016	200	1.18	0.024
		1.3355 HS18-0-1																								
	Rostfreie Stähle-ferritisch	1.4016 X6Cr17																								
		1.4105 X6CrMoS17	45	0.24	0.006	59	0.31	0.008	74	0.39	0.012	89	0.47	0.014	100	0.63	0.017	140	0.79	0.019	140	0.94	0.022	200	1.18	0.029
		1.4034 X46Cr13																								
	Rostfreie Stähle-martensitisch	1.4112 X90CrMoV18																								
		1.4542 X5CrNiCuNb 16-4	45	0.24	0.005	59	0.31	0.007	74	0.39	0.011	89	0.47	0.012	100	0.63	0.014	140	0.79	0.018	140	0.94	0.020	200	1.18	0.026
		1.4545 X5CrNiCuNb 15-5																								
K	Gusseisen	1.4301 X5CrNi 18-10																								
		1.4435 X2CrNiMo 18-14-3	45	0.24	0.005	59	0.31	0.007	74	0.39	0.010	89	0.47	0.012	100	0.63	0.013	140	0.79	0.014	140	0.94	0.017	200	1.18	0.019
		1.4441 X2CrNiMo 18-15-3																								
		1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5																								
		0.6020 GG20																								
		0.6030 GG30																								
		0.7040 GGG40	45	0.24	0.004	59	0.31	0.006	74	0.39	0.007	89	0.47	0.009	100	0.63	0.011	120	0.79	0.013	120	0.94	0.026	140	1.18	0.029
		0.7060 GGG60																								

Schlichten



- $a_p = 0.1 \times d_1$
- $a_e = 0.05 \times d_1$
- Bearbeitungswinkel = 15°
- $n_{\max} = 60'000 \text{ rpm}$



CrazyMill Cool Vollradius - Typ B - Schlichten

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

● Sehr gut geeignet | ○ Gut geeignet | ○ bedingt geeignet | ☒ Nicht empfohlen

P	N	S ₃
M	S ₁	H ₁
K	S ₂	H ₂
		☒

FRÄSEN MIT INTEGRIERTER KÜHLUNG | SCHNITTDATENÜBERSICHT


v_c [m/min]

f_z [mm]

d_{eff} [mm]

Werkstoffgruppe	Werkstoff	Wr.Nr. DIN	Ød1														
			0.3 mm	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm	3.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	8.0 mm
			v _c d _{eff} f _z														
N	Aluminium Knetlegierungen	3.2315 AlMgSi1															
		3.4365 AlZnMgCu1.5	45 0.24 0.007	59 0.31 0.010	74 0.39 0.014	89 0.47 0.017	100 0.63 0.019	140 0.79 0.022	140 0.94 0.024	200 1.18 0.031	200 1.42 0.034	220 1.57 0.043	220 1.97 0.048	240 2.36 0.070	260 3.15 0.072	260 4.72 0.072	260 6.29 0.072
	Aluminium Druckgusslegierungen	3.2163 GD-AlSi9Cu3	45 0.24 0.007	59 0.31 0.010	74 0.39 0.014	89 0.47 0.017	100 0.63 0.019	140 0.79 0.022	140 0.94 0.024	200 1.18 0.031	200 1.42 0.034	220 1.57 0.043	220 1.97 0.048	240 2.36 0.070	260 3.15 0.072	260 4.72 0.072	260 6.29 0.072
	Kupfer	2.004 Cu-OF / CW008A	45 0.24 0.007	59 0.31 0.010	74 0.39 0.017	89 0.47 0.019	100 0.63 0.022	140 0.79 0.024	140 0.94 0.026	200 1.18 0.031	200 1.42 0.034	220 1.57 0.043	220 1.97 0.048	240 2.36 0.070	260 3.15 0.072	260 4.72 0.072	260 6.29 0.072
		2.0065 Cu-ETP / CW004A															
	Messing bleifrei	2.0321 CuZn37 CW508L	45 0.24 0.007	59 0.31 0.010	74 0.39 0.017	89 0.47 0.019	100 0.63 0.022	140 0.79 0.024	140 0.94 0.026	200 1.18 0.031	200 1.42 0.034	220 1.57 0.043	220 1.97 0.048	240 2.36 0.070	260 3.15 0.072	260 4.72 0.072	260 6.29 0.072
		2.036 CuZn40 CW509L															
	Messing, Bronze Rm < 400 N/mm ²	2.0401 CuZn39Pb3	45 0.24 0.007	59 0.31 0.010	74 0.39 0.017	89 0.47 0.019	100 0.63 0.022	140 0.79 0.024	140 0.94 0.026	200 1.18 0.031	200 1.42 0.034	220 1.57 0.043	220 1.97 0.048	240 2.36 0.070	260 3.15 0.072	260 4.72 0.072	260 6.29 0.072
		2.102 CuSn6															
	Bronze Rm < 600 N/mm ²	2.0966 CuAl10Ni5Fe4	45 0.24 0.007	59 0.31 0.010	74 0.39 0.014	89 0.47 0.017	100 0.63 0.019	140 0.79 0.022	140 0.94 0.024	200 1.18 0.031	200 1.42 0.034	220 1.57 0.043	220 1.97 0.048	240 2.36 0.070	260 3.15 0.072	260 4.72 0.072	260 6.29 0.072
		2.096 CuAl9Mn2															
S₁		2.4856															
	Hitzebeständige Stähle	2.4668															
		2.4617 NiMo28	45 0.24 0.004	59 0.31 0.005	74 0.39 0.005	89 0.47 0.006	100 0.63 0.007	120 0.79 0.008	120 0.94 0.010	130 1.18 0.011	130 1.42 0.012	140 1.57 0.012	140 1.97 0.014	150 2.36 0.018	170 3.15 0.024	170 4.72 0.024	170 6.29 0.024
		2.4665 NiCr22Fe18Mo															
S₂	Titan rein	3.7035 Gr.2	45 0.24 0.005	59 0.31 0.005	74 0.39 0.010	89 0.47 0.011	100 0.63 0.013	120 0.79 0.019	120 0.94 0.022	130 1.18 0.024	130 1.42 0.026	140 1.57 0.034	140 1.97 0.036	150 2.36 0.048	170 3.15 0.053	170 4.72 0.053	170 6.29 0.053
		3.7065 Gr.4															
S₃	Titan Legierungen	3.7165 TiAl6V4	45 0.24 0.005	59 0.31 0.005	74 0.39 0.010	89 0.47 0.011	100 0.63 0.013	120 0.79 0.019	120 0.94 0.022	130 1.18 0.024	130 1.42 0.026	140 1.57 0.034	140 1.97 0.036	150 2.36 0.048	170 3.15 0.053	170 4.72 0.053	170 6.29 0.053
		9.9367 TiAl6Nb7															
H₁	CrCo-Legierungen	2.4964 CoCr20W15Ni	45 0.24 0.004	59 0.31 0.004	74 0.39 0.006	89 0.47 0.006	100 0.63 0.007	140 0.79 0.008	140 0.94 0.010	180 1.18 0.011	180 1.42 0.012	200 1.57 0.012	200 1.97 0.014	220 2.36 0.018	240 3.15 0.024	240 4.72 0.024	240 6.29 0.024
		CrCoMo28															
H₂	Stähle gehärtet < 55 HRC	1.2510 100MnCrMoW4	45 0.24 0.005	59 0.31 0.007	74 0.39 0.008	80 0.47 0.010	80 0.63 0.011	100 0.79 0.012	100 0.94 0.014	140 1.18 0.017	140 1.42 0.022	180 1.57 0.024	180 1.97 0.031	200 2.36 0.040	240 3.15 0.048	240 4.72 0.048	240 6.29 0.048
		1.2379 X153CrMoV12															

Schlichten



- $a_p = 0.1 \times d_1$
- $a_e = 0.05 \times d_1$
- Bearbeitungswinkel = 15°
- $n_{max} = 60'000 \text{ rpm}$

