





NEW Typ N - Schlichten

v_c [m/min]
 f_z [mm]

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG
● Sehr gut geeignet | ● Gut geeignet | ○ bedingt geeignet | ☒ Nicht empfohlen



FRÄSEN MIT INTEGRIERTER KÜHLUNG | SCHNITTDATENÜBERSICHT



Werkstoff- gruppe	Werkstoff	Wr.Nr.	DIN	AISI/ASTM/UNS	1.0 mm		1.5 mm 1/16"		2.0 mm 3/32"		3.0 mm 1/8"		Ød. 4.0 mm 5/32"		5.0 mm 3/16" - 7/32"		6.0 mm 1/4"		8.0 mm																			
					v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z																		
P	Stähle unlegiert Rm < 800 N/mm²	1.0301	C10	AISI 1010	130	0.009	180	0.014	200	0.020	210	0.026	220	0.029	220	0.032	220	0.038	220	0.044																		
		1.0401	C15	AISI 1015																																		
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045																																		
		1.0044	S275JR	AISI 1020																																		
		1.0715	11SMn30	AISI 1215																																		
		1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310																																		
	Stähle niedriglegiert Rm > 900 N/mm²	1.7131	16MnCr5	AISI 5115	130	0.008	180	0.013	200	0.018	210	0.025	220	0.028	220	0.030	220	0.033	220	0.040																		
		1.3505	100Cr6	AISI 52100																																		
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140																																		
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2																																		
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																																		
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6																																		
M	Rostfreie Stähle- ferritisch	1.4016	X6Cr17	AISI 430 / UNS S43000	130	0.009	180	0.014	200	0.020	210	0.025	220	0.028	220	0.030	220	0.033	260	0.040																		
		1.4105	X6CrMoS17	AISI 430F																																		
		1.4034	X46Cr13	AISI 420C																																		
		1.4112	X90CrMoV18	AISI 440B																																		
		1.4542	X5CrNiCuNb16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH																																		
		1.4545	X5CrNiCuNb15-5	ASTM 15-5 PH																																		
	Rostfreie Stähle- martensitisch	1.4301	X5CrNi18-10	AISI 304	130	0.009	180	0.013	200	0.018	210	0.025	220	0.027	220	0.029	220	0.032	260	0.038																		
		1.4435	X2CrNiMo18-14-3	AISI 316L																																		
		1.4441	X2CrNiMo18-15-3	AISI 316LM																																		
		1.4539	X1NiCrMoCu25-20-5	AISI 904L																																		
		Rostfreie Stähle- austenitisch	1.4301	X5CrNi18-10																	AISI 304	130	0.007	180	0.009	200	0.017	210	0.023	220	0.025	220	0.028	220	0.030	260	0.037	
			1.4435	X2CrNiMo18-14-3																	AISI 316L																	
1.4441	X2CrNiMo18-15-3		AISI 316LM																																			
1.4539	X1NiCrMoCu25-20-5		AISI 904L																																			
K	Gusseisen		0.6020	GG20	ASTM 30	110	0.007	130	0.014	150	0.016	160	0.025	170	0.029	170	0.033	170	0.036	200	0.042																	
			0.6030	GG30	ASTM 40B																																	
		0.7040	GGG40	ASTM 60-40-18																																		
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03																																		
		N	Aluminium Knetlegierungen	3.2315	AlMgSi1																	ASTM 6351	130	0.010	180	0.015	200	0.021	210	0.033	220	0.035	220	0.038	220	0.041	270	0.047
				3.4365	AlZnMgCu1.5																	ASTM 7075																
3.2163	GD-AlSi9Cu3			ASTM A380																																		
3.2381	GD-AlSi10Mg			UNS A03590																																		
Aluminium Druckgusslegierungen	2.0040		Cu-OF / CW008A	UNS C10100	130	0.012	180	0.015	200	0.021	210	0.033	220	0.035	220	0.038	220	0.041	270	0.047																		
	2.0065		Cu-ETP / CW004A	UNS C11000																																		
	2.0321		CuZn37 CW508L	UNS C27400																																		
	2.0360		CuZn40 CW509L	UNS C28000																																		
Messing bleifrei	2.0401		CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500	130	0.012	180	0.015	200	0.021	210	0.033	220	0.035	220	0.038	220	0.041	270	0.047																		
	2.1020		CuSn6	UNS C51900																																		
	2.0966		CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000																																		
	2.0960		CuAl9Mn2	UNS C63200																																		
S1	Hitzebeständige Stähle	2.4856		Inconel 625	110	0.005	120	0.006	130	0.006	130	0.009	140	0.012	140	0.013	150	0.014	160	0.020																		
		2.4668		Inconel 718																																		
		2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2																																		
		2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X																																		
S2	Titan rein	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67	110	0.009	120	0.012	130	0.016	130	0.023	140	0.025	140	0.028	150	0.030	160	0.036																		
		3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68																																		
S3	Titan Legierungen	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136	110	0.009	120	0.012	130	0.016	130	0.023	140	0.025	140	0.028	150	0.030	160	0.036																		
		9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295																																		
H1	Stähle gehärtet < 55 HRC	2.4964	CoCr20W15Ni	Haynes 25	110	0.005	120	0.006	130	0.006	130	0.009	140	0.012	140	0.013	150	0.014	160	0.020																		
			CrCoMo28	ASTM F1537																																		
H2	Stähle gehärtet ≥ 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1	110	0.005	120	0.006	130	0.006	130	0.009	140	0.012	140	0.013	150	0.014	160	0.020																		
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																																		