


**NEW** Type A - Finition

$v_c$  [m/min]  
 $f_z$  [mm]



RECOMMANDATION D'UTILISATION

● Parfaitement recommandé | ● Recommandé | ○ Peu recommandé | ☒ Non recommandé



FRAISAGE AVEC REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ | VUE D'ENSEMBLE DES DONNÉES DE COUPE

Inclinaison 15°  
  
 $a_p = 0.1 \times d$   
 $a_e = 0.05 - 0.1 \times d$   
 $n_{max} = 60'000 \text{ rpm}$



Groupe matériaux	Matériau	Mat. no.	DIN	AISI/ASTM/UNS	1.0 mm		1.2 mm		1.5 mm 1/16"		1.8 mm		Ød1 2.0 mm		2.5 mm 3/32"		3.0 mm 1/8"		4.0 mm 5/32"		5.0 mm 3/16"		6.0 mm-8.0 mm 7/32-1/4"																					
					$v_c$	$f_z$	$v_c$	$f_z$	$v_c$	$f_z$	$v_c$	$f_z$	$v_c$	$f_z$	$v_c$	$f_z$	$v_c$	$f_z$	$v_c$	$f_z$	$v_c$	$f_z$	$v_c$	$f_z$	$v_c$	$f_z$																		
P	Aciers non alliés Rm < 800 N/mm²	1.0301	C10	AISI 1010	140	0.015	140	0.017	200	0.024	200	0.026	220	0.034	220	0.036	240	0.042	260	0.044	260	0.044	260	0.047																				
		1.0401	C15	AISI 1015																																								
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045																																								
		1.0044	S275JR	AISI 1020																																								
		1.0715	11Mn30	AISI 1215																																								
		1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310																																								
	Aciers faiblement alliés Rm > 900 N/mm²	1.7131	16MnCr5	AISI 5115	140	0.014	140	0.016	200	0.022	200	0.024	220	0.032	220	0.034	240	0.040	260	0.042	260	0.042	260	0.045																				
		1.3505	100Cr6	AISI 52100																																								
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140																																								
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2																																								
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																																								
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6																																								
Aciers à outil fortement alliés Rm < 1200 N/mm²	1.3343	HS6-5-2C	AISI M2 / UNS T11302	140	0.011	140	0.013	200	0.020	200	0.022	220	0.030	220	0.032	240	0.037	260	0.039	260	0.039	260	0.041																					
	1.3355	HS18-0-1	AISI T1 / UNS T12001																																									
	Aciers inoxydables ferritiques	1.4016	X6Cr17																					AISI 430 / UNS S43000	140	0.016	140	0.018	200	0.024	200	0.026	220	0.034	220	0.036	240	0.040	260	0.042	260	0.042	260	0.045
		1.4105	X6CrMoS17																					AISI 430F																				
		1.4034	X46Cr13																					AISI 420C																				
		1.4112	X90CrMoV18																					AISI 440B																				
1.4542		X5CrNiCuNb16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH																																									
1.4545		X5CrNiCuNb15-5	ASTM 15-5 PH																																									
Aciers inoxydables martensitiques	1.4301	X5CrNi18-10	AISI 304	140	0.015	140	0.017	200	0.022	200	0.024	220	0.032	220	0.034	240	0.039	260	0.040	260	0.040	260	0.043																					
	1.4435	X2CrNiMo18-14-3	AISI 316L																																									
	1.4441	X2CrNiMo18-15-3	AISI 316LM																																									
	1.4539	X1NiCrMoCu25-20-5	AISI 904L																																									
	Aciers inoxydables austénitiques	1.4542	X5CrNiCuNb16-4																					AISI 630 / ASTM 17-4 PH	140	0.015	140	0.017	200	0.022	200	0.024	220	0.032	220	0.034	240	0.039	260	0.040	260	0.040	260	0.043
		1.4545	X5CrNiCuNb15-5																					ASTM 15-5 PH																				
1.4301		X5CrNi18-10	AISI 304																																									
1.4435		X2CrNiMo18-14-3	AISI 316L																																									
1.4441		X2CrNiMo18-15-3	AISI 316LM																																									
1.4539		X1NiCrMoCu25-20-5	AISI 904L																																									
K	Fonte grise	0.6020	GG20	ASTM 30	120	0.011	120	0.022	140	0.024	140	0.026	160	0.028	160	0.036	180	0.039	200	0.048	200	0.048	200	0.051																				
		0.6030	GG30	ASTM 40B																																								
		0.7040	GGG40	ASTM 60-40-18																																								
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03																																								
		N	Alliages d'aluminium corroyés	3.2315																					AlMgSi1	ASTM 6351	140	0.018	140	0.020	200	0.026	200	0.028	220	0.036	220	0.040	240	0.051	260	0.053	260	0.053
3.4365	AlZnMgCu1.5			ASTM 7075																																								
Fonte d'aluminium	3.2163		GD-AlSi9Cu3	ASTM A380	140	0.018	140	0.020	200	0.026	200	0.028	220	0.036	220	0.040	240	0.051	260	0.053	260	0.053	260	0.056																				
	3.2381		GD-AlSi10Mg	UNS A03590																																								
Cuivre	2.0040		Cu-OF / CW008A	UNS C10100	140	0.020	140	0.022	200	0.026	200	0.028	220	0.036	220	0.040	240	0.051	260	0.053	260	0.053	260	0.056																				
	2.0065		Cu-ETP / CW004A	UNS C11000																																								
Laiton sans plomb	2.0321		CuZn37 CW508L	UNS C27400	140	0.020	140	0.022	200	0.026	200	0.028	220	0.036	220	0.040	240	0.051	260	0.053	260	0.053	260	0.056																				
	2.0360		CuZn40 CW509L	UNS C28000																																								
Laiton, Bronze Rm < 400 N/mm²	2.0401		CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500	140	0.020	140	0.022	200	0.026	200	0.028	220	0.036	220	0.040	240	0.051	260	0.053	260	0.053	260	0.056																				
	2.1020		CuSn6	UNS C51900																																								
Bronze Rm < 600 N/mm²	2.0966		CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000	140	0.018	140	0.020	200	0.026	200	0.028	220	0.036	220	0.040	240	0.051	260	0.053	260	0.053	260	0.056																				
	2.0960		CuAl9Mn2	UNS C63200																																								
S1	Superalliages	2.4856		Inconel 625	120	0.007	120	0.008	130	0.009	130	0.010	140	0.010	140	0.012	150	0.013	170	0.018	170	0.018	170	0.019																				
		2.4668		Inconel 718																																								
		2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2																																								
		2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X																																								
S2	Titane pur	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67	120	0.016	120	0.018	130	0.020	130	0.022	140	0.028	140	0.030	150	0.037	170	0.039	170	0.039	170	0.041																				
		3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68																																								
S2	Alliages de titane	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136	120	0.016	120	0.018	130	0.020	130	0.022	140	0.028	140	0.030	150	0.037	170	0.039	170	0.039	170	0.041																				
		9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295																																								
S3	Alliages CrCo	2.4964	CoCr20W15Ni	Haynes 25	140	0.007	140	0.008	180	0.009	180	0.010	200	0.010	200	0.012	220	0.013	240	0.018	240	0.018	240	0.019																				
			CrCoMo28	ASTM F1537																																								
H1 H2	Aciers trempés < 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1	100	0.010	100	0.012	140	0.014	140	0.018	180	0.020	180	0.026	200	0.031	240	0.035	240	0.035	240	0.037																				
		1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																																								