CRAZYDRILL™ by Mikron Tool Cool SST-Inox

BOHREN
CRAZYDRILL COOL SST-INOX

NEW 30 x d - 40 x d

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG
● Sehr gut geeignet | ◐ Gut geeignet | ○ bedingt geeignet | ⊠ Nicht empfohlen

P ⊠ N ⊠ S3 ●
M ● S1 ● H1 ⊠
K ⊠ S2 ⊠ H2 ⊠

BOHREN MIT INNENKÜHLUNG | SCHNITTDATENÜBERSICHT







Werkstoffgruppe	Werkstoff	Wr.Nr.	DIN	AISI/ASTM/UNS	v_c [m/min] Tief	Mittel	Hoch	f [mm/U] Ød1 1.45 mm 1/16" Tief	Mittel	Hoch	2.0 mm Tief	Mittel	Hoch	2.5 mm 3/32" Tief	Mittel	Hoch	3.0 mm 1/8" Tief	Mittel	Hoch	4.0 mm 5/32" Tief	Mittel	Hoch	5.0 mm 3/16" - 7/32" Tief	Mittel	Hoch	6.0 mm 1/4" Tief	Mittel	Hoch
P	Stähle unlegiert Rm < 800 N/mm²	1.0301	C10	AISI 1010																								
		1.0401	C15	AISI 1015																								
		1.1191	C45E/CK45	AISI 1045																								
		1.0044	S275JR	AISI 1020																								
		1.0715	11SMn30	AISI 1215																								
	Stähle niedriglegiert Rm > 900 N/mm²	1.5752	15NiCr13	ASTM 3415 / AISI 3310																								
		1.7131	16MnCr5	AISI 5115																								
		1.3505	100Cr6	AISI 52100																								
		1.7225	42CrMo4	AISI 4140																								
		1.2842	90MnCrV8	AISI O2																								
	Werkzeugstähle hochlegiert Rm < 1200 N/mm²	1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																								
		1.2436	X210CrW12	AISI D4/D6																								
		1.3343	HS6-5-2C	AISI M2 / UNS T11302																								
		1.3355	HS18-0-1	AISI T1 / UNS T12001																								
M	Rostfreie Stähle- ferritisch	1.4016	X6Cr17	AISI 430 / UNS S43000	60	80	100	0.015	0.023	0.030	0.020	0.030	0.040	0.025	0.038	0.050	0.030	0.045	0.060	0.040	0.060	0.080	0.050	0.075	0.100	0.060	0.090	0.120
		1.4105	X6CrMoS17	AISI 430F																								
	Rostfreie Stähle- martensitisch	1.4034	X46Cr13	AISI 420C	60	80	100	0.030	0.045	0.060	0.040	0.060	0.080	0.050	0.075	0.100	0.060	0.090	0.120	0.080	0.120	0.160	0.100	0.150	0.200	0.120	0.180	0.240
		1.4112	X90CrMoV18	AISI 440B																								
	Rostfreie Stähle- martensitisch – PH	1.4542	X5CrNiCuNb16-4	AISI 630 / ASTM 17-4 PH	60	80	100	0.015	0.030	0.045	0.020	0.040	0.060	0.025	0.050	0.075	0.030	0.060	0.090	0.040	0.080	0.120	0.050	0.100	0.150	0.060	0.120	0.180
		1.4545	X5CrNiCuNb15-5	ASTM 15-5 PH																								
	Rostfreie Stähle- austenitisch	1.4301	X5CrNi18-10	AISI 304	60	80	100	0.015	0.030	0.045	0.020	0.040	0.060	0.025	0.050	0.075	0.030	0.060	0.090	0.040	0.080	0.120	0.050	0.100	0.150	0.060	0.120	0.180
		1.4435	X2CrNiMo18-14-3	AISI 316L																								
		1.4441	X2CrNiMo18-15-3	AISI 316LM																								
		1.4539	X1NiCrMoCu25-20-5	AISI 904L																								
K	Gusseisen	0.6020	GG20	ASTM 30																								
		0.6030	GG30	ASTM 40B																								
		0.7040	GGG40	ASTM 60-40-18																								
		0.7060	GGG60	ASTM 80-60-03																								
N	Aluminium Knetlegierungen	3.2315	AlMgSi1	ASTM 6351																								
		3.4365	AlZnMgCu1.5	ASTM 7075																								
	Aluminium Druckgusslegierungen	3.2163	GD-AlSi9Cu3	ASTM A380																								
		3.2381	GD-AlSi10Mg	UNS A03590																								
	Kupfer	2.0040	Cu-OF / CW008A	UNS C10100																								
		2.0065	Cu-ETP / CW004A	UNS C11000																								
	Messing bleifrei	2.0321	CuZn37 CW508L	UNS C27400																								
		2.0360	CuZn40 CW509L	UNS C28000																								
	Messing, Bronze Rm < 400 N/mm²	2.0401	CuZn39Pb3 / CW614N	UNS C38500																								
		2.1020	CuSn6	UNS C51900																								
	Bronze Rm < 600 N/mm²	2.0966	CuAl10Ni5Fe4	UNS C63000																								
		2.0960	CuAl9Mn2	UNS C63200																								
S_1	Hitzebeständige Stähle	2.4856		Inconel 625	25	35	45	0.015	0.023	0.030	0.020	0.030	0.040	0.025	0.038	0.050	0.030	0.045	0.060	0.040	0.060	0.080	0.050	0.075	0.100	0.060	0.090	0.120
		2.4668		Inconel 718																								
		2.4617	NiMo28	Hastelloy B-2																								
		2.4665	NiCr22Fe18Mo	Hastelloy X																								
S_2	Titan rein	3.7035	Gr.2	ASTM B348 / F67																								
		3.7065	Gr.4	ASTM B348 / F68																								
	Titan Legierungen	3.7165	TiAl6V4	ASTM B348 / F136																								
		9.9367	TiAl6Nb7	ASTM F1295																								
S_3	CrCo-Legierungen	2.4964	CoCr20W15Ni	Haynes 25	50	70	90	0.015	0.030	0.045	0.020	0.040	0.060	0.025	0.050	0.075	0.030	0.060	0.090	0.040	0.080	0.120	0.050	0.100	0.150	0.060	0.120	0.180
			CrCoMo28	ASTM F1537																								
H_1	Stähle gehärtet < 55 HRC	1.2510	100MnCrMoW4	AISI O1																								
H_2	Stähle gehärtet ≥ 55 HRC	1.2379	X153CrMoV12	AISI D2																								